

Deskové těsnící vláknitopolymerní materiály CSF				
TEMASIL HT				
INFORMATIVNÍ				
Nejvyšší pracovní tlak	MPa	12		
Nejvyšší dovolená pracovní teplota	°C	Trvale	330	pára 250
		Krátkodobě	450	
POUŽITÍ: voda, vodní pára, pára, plyny, oleje, alkoholy, paliva, základní chemikálie				
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY			Odpovídající zahraniční standard	Zkouší se dle TP 62-085-10
HUSTOTA	g.cm ⁻³	1,7 – 2,0	DIN 28 090 - 2	
STÁLOST V TLAKU* 16 h/175 °C ≈	MPa	32	DIN 52 913	
STLAČITELNOST	%	5 – 15	ASTM F 36 – J	
ZOTAVENÍ min.	%	55	ASTM F 36 – J	
SPEC. MNOŽ.NETĚSNOSTI ≈	mg/(s.m)	0,04	DIN 3535 – 6	
ODOLNOST PROTI ÚČINKŮM KAPALIN – ZMĚNA TLOUŠŤKY				
OLEJ IRM 903, ČSN ISO 1817 5h/150°C max.	%	3	ASTM F 146	
KAPALINA B, ČSN ISO 1817 5 h/23°C max.	%	5	ASTM F 146	
ODOLNOST PROTI OHYBU	nesmí vykazovat trhliny a zlomy		ASTM F 147	
BAREVNÝ ODSŤÍN A POTISK	SVĚTLE MODRÝ - jednostranný potisk TEMASIL HT DIN 28 091 – 2 FA-M-1-0 ASTM F 104 F 712 111 M6			
Poznámka: a) uvedené parametry ze zkoušek desek o tl. 2,0 mm b) * hodnota platí pro tl. 1,5 mm				
CERTIFIKACE: Germanischer Lloyd, DVGW, BAM, GOST				

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.